

Допустимые геометрические отклонения инженерной доски

Номинальные размеры	Палуба	Английская ёлка	Французская ёлка	Допуск для фиксированных параметров, мм
Ширина В, мм	90 - 185	90 - 130	90 - 130	±0,2
Параметр длины				
Длина * L мм	400-2400	400/ ... / 800	410/... /770	±0,075%
Параметр толщины				
Толщина S, мм	15.1			±0,25мм
Угол запила планок				
Градус запила планок	90°		45°	±0,25°
Параметр ценного слоя				
Толщина ценного слоя S1, мм	3.2			±0,25мм
Продольного	Вид соединения			
Торцевого	Шип паз, фаска по периметру			

- Каждая упаковка состоит из 8 рядов досок одинаковой длины
 Упаковка Английской и Французской ёлки состоит из 8 рядов, в упаковке 8 планок правых и 8
- Перпендикулярность смежных кромок 0,25% от ширины
 - Поперечная кривизна (выпуклость, вогнутость) 0,25% от ширины
 - Продольная кривизна (выпуклость, вогнутость) 0,95% от длины
 - Продольная кривизна по кромке 0,1.5% от длины
 - Верхний полезный слой: Дуб 3,2 мм ±0.25мм
 - Нижний слой: фанера ФСФ
 - Влажность.... 10 ± 2,5%
 - Покрытие: Без покрытия/С покрытием

Качество отбора
СЕЛЕКТ

Смешанный распил с уравновешенной цветовой текстурой. Большинство досок высокосортные. На отдельных досках допускается плотные здоровые сучки в цвет древесины, диаметром до 7 мм. Глазки допустимы. Весь материал с отличными внешними качествами. Допускаются не более 10% заболони. Отбор по цвету плашек в партии не производится. Выпадающие, несросшиеся, темные сучки, трещины усушки, механические повреждения, гниль и т.п. НЕ допускаются.

НАТУР

Смешанный распил с присутствующим перепадом по цвету и небольшими природными дефектами дерева. Ограниченное количество здоровых плотных малозаметных сучков в цвет древесины, допускаются темные сросшиеся и несросшиеся сучки диаметром до 8 мм - не более 2х шт на м.п., отбор плашек по цвету не производится. Допускается не более 20% заболони. Могут присутствовать незначительные нитевидные трещинки усушки. Механические повреждения, гниль и т.п. НЕ допускаются.

РУСТИК ЛЮКС

Смешанный распил с перепадом по цвету и природными дефектами дерева. Неограниченное количество здоровых плотных сучков в цвет древесины, допускаются темные сросшиеся и несросшиеся сучки диаметром до 35 мм, сквозной сучек диаметром до 25 мм. Заболонь без ограничения. Так же допускаются трещины усушки и червоточина в незначительном количестве. Механические повреждения, гниль и т.п. НЕ допускаются.

Памятка Покупателя

На свойства массивной и инженерной доски имеют влияние температура и влажность, при которой она транспортируется, хранится и экспортируется, просьба внимательно ознакомьтесь со следующей информацией:

- При перевозке и хранении, при низких или высоких температурах продукция должна акклиматизироваться при средней температуре и влажности не менее 24 часов. Доставив продукцию на объект следует не распаковывать и дать время (до 3 дней) для принятия микроклиматических условий помещения. С большой ответственностью необходимо отнестись к процедуре укладки массивной и инженерной доски. Желательно доверить эту ответственную процедуру профессионалам. Работы по укладке производятся строго после окончания всех общестроительных работ.

- Температура хранения и эксплуатация - 18 - 22 С
- Влажность хранения и эксплуатации в пределах 40-60 %.
- Избегать резких перепадов влажности и температуры.

При нарушении параметров хранения и эксплуатации поставщик не несет гарантийных обязательств.

Претензии по поводу явных дефектов товара, несоответствия и т.д., принимаются только до его укладки (покраски), за исключением, когда заводской дефект проявился вовремя или после его укладки. Количество вскрытых пачек, принимаемых при рекламации, не более трех. Несоответствие плашек в партии паспорту и качеству в объеме до 5% - является отраслевой нормой и не подлежит замене - используется на подрезку при укладке

В случае если производственный дефект или несоответствие сорта и т.п. проявился во время окраски и такие несоответствия не могут быть устранены путем реставрации, сортировки, подрезки или другим возможным способом - следует немедленно остановить обработку напольного покрытия и сообщить о претензии по месту покупки данной продукции.

В случае принятия рекламации на товар не соответствующий качеству согласно данному паспорту - продавцом производится замена дефектных плашек в течение 15 дней с момента принятия рекламации. При этом в партии товара может присутствовать до 5 ти % дефектных или отличных от параметров заданных в паспорте плашек, что является отраслевой нормой и не подлежат замене, используя при укладке "на подрез"

Количество вскрытых упаковок при замене партии товара не более трех.

Продавец не принимает рекламаций и товар принимаемый на замену партии при условии, если:

- влажность предоставленного на обмен или возврат паркета не соответствует параметрам, указанным в

Паспорте качества при продаже или отгрузке;

- паркет имеет следы воды, клея, лака, шлифовки и т.д.;
- паркет имеет нарушенную заводскую упаковку;
- паркет имеет механические повреждения;
- паркет покороблен в результате плохих условий хранения.